

附表二 應優先使用之再生綠建材標章或環保標章產品類表

建材項目	品質試驗項目及方法	特殊要求或分級規定 (依據再生綠建材評定基準)	參照之標準或規範
1.高壓混凝土地磚	參照 CNS13295 對產品種類之說明，所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定。	依抗壓強度分級： A 級：65Mpa 以上，不得有任一測試值低於 59MPa B 級：50Mpa 以上，不得有任一測試值低於 45MPa C 級：45Mpa 以上，不得有任一測試值低於 40MPa	CNS 13295
2.混凝土空心磚	參照 CNS8905 對產品種類之說明，所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定。	依全斷面抗壓強度分級： A 級磚：8N/mm <sup>2</sup> 以上。 B 級磚：6N/mm <sup>2</sup> 以上。 C 級磚：4N/mm <sup>2</sup> 以上。	CNS 8905
3.普通磚	參照 CNS382 對產品種類之說明，所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定。	1 種磚為吸水率 10 % 以下，抗壓強度 30.0MPa 以上者。 2 種磚為吸水率 13%，抗壓強度 20.0MPa 以上者。 3 種磚為吸水率 15 % 以下，抗壓強度 15.0MPa 以上者。	CNS 382
4.透水性混凝土地磚	應符合 CNS14995 所有品質試驗項目之規定。	不得以燒結方式製造，水泥用量不得高於 30% 。	CNS 14995
5.木材-塑膠之再生複合材	參照 CN15730 對產品種類之說明，所有品質試驗項目皆應符合所對照國家標準之規定	回收材料之認定及回收料含有率區分依 CNS15730 之規定。 木質材料應佔總重量之 40% 以上。	CNS 15730
備註：本表依據財團法人台灣建築中心再生綠建材評定基準表（如修正，則依最新評定基準）。			